



Fax 0232 273032 Fax 0332 405868
Tel. 0232 273031 Tel. 0332 405869
www.gemite.ro info@gemite.ro
Iași 700023, Grigore Ureche 1 - 3 mezanin
Capital social 352.286 RON



Declarație de conformitate

PRODUCATOR	REPREZENTANTUL SAU AUTORIZAT
GEMITE PRODUCTS Inc. CANADA 1787 Drew Road, Mississauga, ONTARIO, L5S 1J5, Tel.: (001) -905-672-2020 Fax : (001) -905-672-6780 DIRECTOR: IGOR NIKOLAJEV	SC GEMITE ROMANIA SRL Str. Grigore Ureche nr. 1-3, Bl. W.M. Mezanin, Iași, Tel.: (0040)332/405869 Fax : (0040)332/4405868
Codul de referință al produsului dat de producător	

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor pentru construcții și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe propria răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produselor:

“ADITIV PENTRU BETON PLASTIFIANT/REDUCĂTOR DE APĂ ADI-CON BA AC SUPER ”

și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produselor. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

(SR) EN 934-2:2003, tabel 2 ;

(SR) EN 934-6:2003

Performanțele produsului: **“ADITIV PENTRU BETON PLASTIFIANT/REDUCĂTOR DE APĂ ADI-CON BA AC SUPER ”**

Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Rezultate obținute	
Conținutul de ioni de clor	(SR) EN 934-2:2003, tabel 1	$\leq 0,10\%$	0 %	
Conținut de alcali	(SR) EN 934-2:2003, tabel 1	0 %	0 %	
Comportarea la coroziune	(SR) EN 934-2:2003, tabel 1	Nu trebuie accelerate efectele coroziunii asupra oțelului înglobat în beton	Nu accelerează efectele coroziunii asupra oțelului înglobat în beton	
Rezistența la compresiune -după 7 zile -după 28 zile	(SR) EN 934-2:2003, tabel 2	La 7 și 28 zile: Amestecul de încercat $\geq 110\%$ față de amestecul de control	Beton de referință (amestecul de control) 22,61 MPa 27,46 MPa	Beton cu adaos de aditiv (amestecul de încercat) 27,53 MPa (122 %) 35,29 MPa (128 %)
Conținut de aer	(SR) EN 934-2:2003, tabel 2	Amestecul de încercat $\leq 2\%$ de volum peste de amestecul de control, dacă nu sunt alte prevederi stabilite de producător	1,98	2,01 %
Reducerea apei	(SR) EN 934-2:2003, tabel 2	Amestecul de încercat $\geq 5\%$ comparativ cu amestecul de control	-	29,8 %

- Denumirea și descrierea produselor: **“ADITIV PENTRU BETON PLASTIFIANT/REDUCĂTOR DE APĂ ADI-CON BA AC SUPER ”**

- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările - ICECON SA - Sos Pantelimon nr. 266, sector 2, cod postal 021652, București

PRODUCATOR	REPREZENTANTUL SAU AUTORIZAT
GEMITE PRODUCTS Inc. CANADA 1787 Drew Road, Mississauga, ONTARIO, L5S 1J5, Tel.: (001) -905-672-2020 Fax : (001) -905-672-6780 DIRECTOR IGOR NIKOLAJEV Semnatura si stampila	SC GEMITE ROMANIA SRL Str. Grigore Ureche nr. 1-3, Bl. W.M. Mezanin, Iași, Tel.: (0040)332/405869 Fax : (0040)332/4405868 

