



Fax 0232 273032 Fax 0332 405868
 Tel. 0232 273031 Tel. 0332 405869
 www.gemite.ro info@gemite.ro
 Iași 700023, Grigore Ureche 1 - 3 mezanin
 Capital social 352.286 RON



Declarație de conformitate

PRODUCATOR	REPREZENTANTUL SAU AUTORIZAT
GEMITE PRODUCTS Inc. CANADA 1787 Drew Road, Mississauga, ONTARIO, L5S 1J5, Tel.: (001)-905-672-2020 Fax : (001)-905-672-6780 DIRECTOR: IGOR NIKOLAJEV	SC GEMITE ROMANIA SRL Str. Grigore Ureche nr. 1-3, Bl. W.M. Mezanin, Iași, Tel.: (0040)332/405869 Fax : (0040)332/4405868
Codul de referință al produsului dat de producător	1.32

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor pentru construcții și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe propria răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produselor:

PRODUSE PENTRU REPARAȚII STRUCTURALE Clasa R3 "FIBRE PRIME "

și că acestea pot fi puse în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produselor.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:

(SR) EN 1504-3:2005;

(SR) EN 1504-8:2006

Performanțele produsului: **PRODUSE PENTRU REPARAȚII STRUCTURALE Clasa R3 "FIBRE PRIME "**

Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Rezistența la compresiune -după 7 zile -după 28 zile	(SR) EN 1504-3:2005 Pct.5.2. tabel 3(1)	≥25 MPa	33,592 MPa 40,992 MPa
Conținutul de ioni de clor	(SR) EN 1504-3:2005 Pct.5.2. tabel 3(2)	Max. 50 PPM	<50 PPM
Determinarea aderenței prin tracțiune directă	(SR) EN 1504-3:2005 Pct.5.2. tabel 3(3)	≥1,5 MPa	2,893 MPa
Determinarea compatibilității termice. Cicluri de îngheț-dezghet cu imersare în săruri de dezghet	(SR) EN 1504-3:2005 Pct.5.2. tabel 3(7)	≥1,5 MPa	1,83 MPa
Rezistența la lichide (medii chimice) - HCl, 10% - K ₂ SO ₄ , 10% - Na NO ₃ , 10%	(SR) EN 1504-3:2005 Anexa B	fără modificări	fără modificări
Rezistență la ceață salină neutră – 100 ore de expunere	(SR) EN 1504-3:2005 Anexa B	fără modificări	fără modificări

- Denumirea și descrierea produselor: PRODUSE PENTRU REPARAȚII STRUCTURALE Clasa R3 "FIBRE PRIME "

- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările - ICECON SA - Sos Pantelimon nr. 266, sector 2, cod postal 021652, București

PRODUCATOR	REPREZENTANTUL SAU AUTORIZAT
GEMITE PRODUCTS Inc. CANADA 1787 Drew Road, Mississauga, ONTARIO, L5S 1J5, Tel.: (001)-905-672-2020 Fax : (001)-905-672-6780 DIRECTOR IGOR NIKOLAJEV Semnatura și stampila	SC GEMITE ROMANIA SRL Str. Grigore Ureche nr. 1-3, Bl. W.M. Mezanin, Iași, Tel.: (0040)332/405869 Fax : (0040)332/4405868 

